

scheda tecnica / technical characteristics

TT NEDRA

TT NEDRA				
	UNITA' <i>Units</i>	NORMA <i>Test Method</i>	VALORI <i>Limit Value</i>	
COMPOSIZIONE / <i>Composition</i>	%		P.V.C. Plastificato COTONE	87,50% 12,50%
PESO / <i>Weight</i>	g/m²	UNI EN 2286-2:2001		640 ± 50
SPESSORE / <i>Thickness</i>	mm	UNI EN 2286-3:2001		1,00 ± 0,05
ALTEZZA / <i>Width</i>	cm	UNI EN 2286-1:2001		138-140
RESISTENZA ALLA TRAZIONE <i>Tensile Strenght</i>	N	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	LONGITUDINALE / <i>Lengthwise</i> TRASVERSALE / <i>Crosswise</i>	400 ± 50 200 ± 50
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation Strenght</i>	%	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	LONGITUDINALE / <i>Lengthwise</i> TRASVERSALE / <i>Crosswise</i>	≥ 40 ≥ 120
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (Metodo Martindale) <i>Abrasion resistance</i> (Martindale method)	Cicli <i>Cycles</i>	UNI EN ISO 5470-2: 2004		300.000
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO <i>Colour fastness to crocking</i>	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>	UNI EN ISO 105 X12:2003 Nr. Cicli: 10	SECCO (<i>Dry</i>) Alcool etilico	4-5 4-5
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE <i>Colour fastness to artificial light</i>	Scala dei blu <i>Blue scale</i>	UNI EN ISO 105 B02		6-7
PROVA DI TENUTA ALL'ACQUA A PRESSIONE IDROSTATICA COSTANTE <i>Determination of resistance to water penetration</i>	30 cm	UNI 5123:1987		RESISTE
RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DEI FLUIDI CORPOREI (sangue ed urina) <i>Resistance to penetration by body fluids</i> (blood and urine)	0-20 kPa	ISO 16603:2004		NESSUNA PENETRAZIONE
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME: ARREDAMNETO <i>Flame retardancy according to: Upholstery</i>		UNI 9175: 2010 BS 1021-1: 2014 BS 1021-2: 2014 BS 5852 parte 1: 1979 BS 7176: 2007+A1: 2011 117:2013 Sec. 1 IMO NF P 92 503 - M2	CLASSE 1 IM Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti. Parte 1: Sorgente di accensione: sigaretta in combustione lenta. Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti. Parte 2: Sorgente di accensione: fiamma equivalente a quella di un fiammifero. Fiamma equivalente a quella di un fiammifero. Low Hazard California technical bulletin FTP CODE 2010 - PART 8 AFNOR	
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME: TRASPORTI <i>Flame retardancy according to: Vehicles/Transports</i>		ISO 3795: 19889 FAR 25.853 Part 25	Road vehicles, Tractors and machinery for agriculture and forestry-Determination of burning behaviour of interior materials. Appendix F Vertical test Par (a) (1) (ii)	
Contiene i principi attivi biocidi Tiabendazolo e Folpet per aiutare a proteggere la superficie ed aiutare a prevenire la degradazione causata dalla crescita microbica (in accordo al regolamento UE n. 528/2012) Contains biocidal active substance Tiabendazolo and Folpet to help preservation of the surface and oppose degradation caused by microbial growth (according to EU Regulation n. 528/2012)				
</				