

## TT BIELLA

	UNITA' Units	NORMA Test Method	VALORI Limit Value
COMPOSIZIONE / Composition	%		P.V.C. Plastificato 88% POLIESTERE 12%
PESO / Weight	g/m <sup>2</sup>	UNI EN 2286-2	550 ± 50
SPESSORE / Thickness	mm	UNI EN 2286-3	1,05 ± 0,2
ALTEZZA / Width	cm	UNI EN 2286-1	138-140
RESISTENZA ALLA TRAZIONE Tensile Strength	N	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	LONGITUDINALE / Lengthwise ≥ 210 TRASVERSALE / Crosswise ≥ 90
ALLUNGAMENTO A ROTTURA Elongation Strength	%	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	LONGITUDINALE / Lengthwise ≥ 85 TRASVERSALE / Crosswise ≥ 140
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (Metodo Martindale) Abrasion resistance (Martindale method)	Cicli Cycles	UNI EN ISO 5470-2	300.000
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO Colour fastness to cracking	Scala dei grigi Grey scale	UNI EN ISO 105 X12 UNI EN ISO 105 D02 UNI EN ISO 105 X12 mod. 10 sfregamenti	SECCO (Dry) 4 CANDEGGINA (Bleach) 4/5 ALCOOL ETILICO 3/4 PEROSSIDO DI IDROGENO (sol. 5%) 5 CLOREXIDINA (sol. 0,05%) 5 CLORAMINA-T (sol. 5%) 5 ISOPROPRANOLO (sol. 80%) 5 OLIO PER MASSAGGI (Massage oil) 4-5 CREMA IDRATANTE (Moisturizing cream) 4-5
SOLIDITA' DEL COLORE ALLE INTEMPERIE ARTIFICIALI Colour fastness to weathering	Scala dei blu Blue scale	UNI EN ISO 105 B04	7
SOLIDITA' DEL COLORE ALL'ACQUA CLORATA (ACQUA DI PISCINA) Colour fastness to chlorinated water (swimming-pool water)	Scala dei grigi Grey scale	UNI EN ISO 105 E03	4-5
SOLIDITA' DEL COLORE ALL'ACQUA DI MARE Colour fastness to sea water	Scala dei grigi Grey scale	UNI EN ISO 105 E02	4-5
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA GOCCIA D'ACQUA Colour fastness to spotting	Scala dei grigi Grey scale	UNI EN ISO 105 E07	4-5
TENUTA ALL'ACQUA A PRESSIONE IDROSTATICA COSTANTE Determination of resistance to water penetration Constant pressure test	Pressione idrostatica applicata: 30cm	UNI 5123	RESISTE/RESISTANT
RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DEI FLUIDI CORPOREI (sangue ed urina) Resistance to penetration by body fluids (blood and urine)	0-20 kPa	ISO 16603	NESSUNA PENETRAZIONE NO PENETRATION
RESISTENZA ALLE MACCHIE Resistance to stains	Scala dei grigi Grey scale	UNI EN 15973	OLIO PER MASSAGGI (Massage oil) 4-5 CREMA IDRATANTE (Moisturizing cream) 4
SOLIDITA' DEL COLORE AL SUDORE ACIDO ED ALCALINO Colour fastness to perspiration	Scala dei grigi Grey scale	UNI EN ISO 105 E04	4-5
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME: ARREDAMNETO Flame retardancy according to: Upholstery		UNI 9175: 2010 IMO EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006 BS 5852-1:1979	CLASSE 1 IM FTP CODE 2010 - PART 8
CARATTERISTICHE PARTICOLARI Specific features		ANTIBATTERICO FUNGICIDA Fungicide	
<p>Contiene i principi attivi biocidi Tiabendazolo e Folpet per aiutare a proteggere la superficie ed aiutare a prevenire la degradazione causata dalla crescita microbica (in accordo al regolamento UE n. 528/2012)</p> <p>Contains biocidal active substance Tiabendazolo and Folpet to help preservation of the surface and oppose degradation caused by microbial growth (according to EU Regulation n. 528/2012)</p>			
<p><b>NOTE: I COLORI PERLATI NON SONO INDICATI PER APPLICAZIONI CHE PREVEDONO INTENSI SFREGAMENTI</b> Kindly note: pearl colours not suitable if used under intense cracking</p>			
NORME DI PULIZIA	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare.		
ATTENZIONE	In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.		
Cleaning rules	Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.		
Attention	Normally synthetic leather light colours should not come in contact with no fixed coloured clothes (such as jeans and similar) not to cause stains and rings that cannot be cleaned up.		
<p>Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.</p> <p>The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.</p> <p>Consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti all'interno del sito <a href="http://www.tempotessuti.it">www.tempotessuti.it</a> dove sono sempre aggiornate. We suggest to check out the technical sheets of all products on our website <a href="http://www.tempotessuti.it">www.tempotessuti.it</a> which is updated on regular bases.</p>			